
Turning Inserts - Positive

CCGT / CCMT (80° Rhombic)



Series	IC	S
CC** 0602	6.350	2.38
CC** 09T3	9.525	3.97
CC** 1204	12.700	4.76

EDP 2200.. ●: Stock item ○: Order made item

CCGT CCMT		Designation	RE	Fn (mm/rev.)	Ap (mm)	K10	P05 K20	P10 K30	P15	P10	P20	P30	P20	M25	M15	M30	M40 S30	S10	P15 M15 K15	N20	N20
						YG1010	YG1001	YG3010	YG3015	YG3115	YG3020	YG3030	YG801	YG2025	YG211	YG213	YG214	YG401	YT100	YG100	YG10
NEW -SF	 HRSA Finishing	CCGT 060201 - SF	0.1	0.02 ~ 0.15	0.10 ~ 1.5												● 2341	● 2065			
		CCGT 060202 - SF	0.2	0.02 ~ 0.15	0.10 ~ 1.5												● 2080	● 2066			
		CCGT 060204 - SF	0.4	0.03 ~ 0.20	0.10 ~ 2.4												● 2086	● 2067			
		CCGT 09T301 - SF	0.1	0.02 ~ 0.15	0.10 ~ 2.5												● 2339	● 2071			
		CCGT 09T302 - SF	0.2	0.02 ~ 0.15	0.10 ~ 2.5												● 2340	● 2072			
		CCGT 09T304 - SF	0.4	0.03 ~ 0.20	0.10 ~ 2.5												● 2093	● 2073			
		CCGT 09T308 - SF	0.8	0.03 ~ 0.25	0.10 ~ 2.5												● 2096	● 2074			
NEW -MF	 Stainless steel Finishing	CCMT 060208 - MF	0.8	0.05 ~ 0.20	0.08 ~ 2.0										● 2352	● 2439	● 2440	● 2351			
		CCMT 09T302 - MF	0.2	0.04 ~ 0.15	0.08 ~ 2.0									● 2501	● 2002	● 2003	● 2004	● 2028			
		CCMT 09T304 - MF	0.4	0.06 ~ 0.25	0.10 ~ 2.0									● 2502	● 1589	● 1590	● 1947	● 2029			
		CCMT 09T308 - MF	0.8	0.08 ~ 0.30	0.15 ~ 2.0									● 2503	● 1957	● 1958	● 1959	● 1943			
NEW -MM	 Stainless steel Medium	CCMT 09T304 - MM	0.4	0.08 ~ 0.25	0.25 ~ 3.0									● 2514	● 1591	● 1592	● 1946	● 2039			
		CCMT 09T308 - MM	0.8	0.10 ~ 0.30	0.50 ~ 3.0									● 2515	● 1887	● 1888	● 1956	● 1944			
NEW - PF	 Cermet Finishing	CCMT 09T302 - PF	0.2	0.04 ~ 0.15	0.08 ~ 2.0														● 2541		
		CCMT 09T304 - PF	0.4	0.06 ~ 0.25	0.10 ~ 2.0														● 2542		
		CCMT 09T308 - PF	0.8	0.08 ~ 0.30	0.15 ~ 2.0														● 2543		
NEW -PM	 Cermet Medium	CCMT 09T304 - PM	0.4	0.08 ~ 0.25	0.25 ~ 3.0														● 2554		
		CCMT 09T308 - PM	0.8	0.10 ~ 0.30	0.50 ~ 3.0														● 2555		