


CARBIDE, 4 FLUTE SHORT LENGTH

-  VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN KURZ
-  CARBURE, 4 DENTS, SÉRIE COURTE
-  MD, 4 TAGLIENTI SERIE CORTA

- Special flute geometry and multiple helix eliminate vibrations

►Excellent performance for Stainless Steels, Mild Steels, Cast Iron, Low/Medium hardness materials under HRC40
- Die spezielle Schneidengeometrie und der ungleiche Drill verhindern Vibrationen

►Exzellente Leistung in Edelstählen, Baustählen, Guss und Stählen unter 40HRC



CARBIDE

4

35°/37°

PLAIN

FLAT

C x 45°

Coating

p.C501




Recommended ToolHolder

	FlatShank	PlainShank
	ENDMILLHOLDER	POWERMILLINGCHUCK
	-	SHRINKFITHOLDER
	-	HYDRAULICCHUCK
	-	ERCOLLETTCHUCK
	-	SKILUMCHUCK

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Chamfer
PLAIN	FLAT	D1	D2	L1	L2	
GMF52030	GMF53030	3.0	6	7	54	0.10
GMF52040	GMF53040	4.0	6	8	54	0.15
GMF52050	GMF53050	5.0	6	10	54	0.15
GMF52060	GMF53060	6.0	6	10	54	0.20
GMF52080	GMF53080	8.0	8	12	58	0.20
GMF52100	GMF53100	10.0	10	14	66	0.30
GMF52120	GMF53120	12.0	12	16	73	0.35
GMF52140	GMF53140	14.0	14	18	75	0.40
GMF52160	GMF53160	16.0	16	22	82	0.40
GMF52180	GMF53180	18.0	18	24	84	0.50
GMF52200	GMF53200	20.0	20	26	92	0.50

Mill Dia. Tolerance (mm)		Shank Dia. Tolerance
Up to Ø12	0 ~ - 0.02	h5 * Shank Dia.≥Ø12 : h6
Over Ø12	0 ~ - 0.03	



ISO	P										M				K						◎ : Excellent ○ : Good	
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S						H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend											○	○	○	○	○	○	○					